

INFORMATIONS TECHNIQUES

SWEETCH INTERIOR — Façades sur mesure

Façades plaquées (placage bois)

- Les façades plaquées sont fabriquées sur une base de panneau MDF, plaquées des deux côtés ainsi que sur les chants. Les types de placage utilisés sont : placage naturel, exotique, modifié.
- Les façades plaquées sont disponibles en finition mate et haute brillance.
- Lors de la commande de façades en brillant, par défaut, une seule face et tous les chants sont vernis. La face arrière reste mate, sauf indication contraire du client.
- Pour les placages modifiés (OM), la face arrière est réalisée avec le même placage. Pour les placages naturels (ON, OB), les faces avant et arrière sont réalisées avec le même placage, cependant, sur la face arrière, un autre type de découpe du placage est utilisé (droit ou semi-fleur). Pour les placages exotiques (OE), la face arrière est réalisée en placage modifié ou, sur demande du client, en placage exotique.
- Les placages OB80 Chêne poutre naturel et OB85 Chêne poutre brûlé se caractérisent par de nombreux défauts irréguliers, fissures, nœuds tombants, ces défauts sont comblés avec un mastic noir, dans le cas du placage OB86 Chêne poutre blanchi, les défauts sont comblés avec un mastic blanc. L'agencement transversal standard du placage utilisé pour les placages OB est « random », c'est-à-dire une sélection aléatoire des feuilles de placage. L'objectif est d'éliminer la répétitivité au même niveau des caractéristiques propres à ce placage, comme les nœuds et fissures, et ainsi de préserver le caractère du bois ancien. La continuité du veinage n'est réalisée ici que dans le sens du fil.
- L'orientation standard des veines dans les façades est verticale, mais il est possible de commander des façades en horizontal ainsi qu'en horizontal avec continuité du veinage sur les meubles adjacents. Cela doit être indiqué dans la commande et accompagné d'un dessin détaillé.
- La continuité du veinage ne s'applique pas aux emplacements des poignées pour les modèles : TUX 45 plus. En raison des contraintes technologiques, l'orientation du veinage des poignées est toujours réalisée dans le sens de la longueur de la poignée.
- La continuité du veinage ne s'applique pas non plus à la combinaison de façades plates et cintrées.
- Pour les placages naturels et exotiques, il est possible d'obtenir un effet miroir du veinage.
- Nous produisons des façades dans toutes les dimensions en respectant les limitations de 2500 x 1243 mm.
- Épaisseur : 10 mm, 19 mm, 20-50 mm, blocs 51-400 mm
- Nous réalisons des façades plaquées cintrées avec des rayons R-240, R-450, R-1000.
- La plupart des commandes de façades plaquées sont réalisées dans un délai de 35 jours ouvrables, et dans le cas de façades haute brillance, 40 jours ouvrables, cependant, en raison d'interruptions périodiques dans les livraisons de placages et d'autres causes indépendantes le délai peut être prolongé.
- Nous réalisons également des commandes de placages ne figurant pas dans notre offre, cependant les délais et les prix font l'objet d'accords individuels.
- Il faut garder à l'esprit que le veinage irrégulier, l'hétérogénéité de la surface, la présence de fleurs ou de décolorations dans les produits plaqués résulte de la spécificité du matériau et est caractéristique d'un matériau d'origine naturelle. Cela ne constitue pas un défaut du produit et n'affecte pas sa fonctionnalité ni sa durabilité.
- Les couleurs des placages peuvent varier d'un lot de livraison à l'autre par rapport à l'échantillon ou aux façades commandées précédemment. Par conséquent, nous ne garantissons pas une répétabilité à 100% des couleurs des placages. Toute commande supplémentaire sera très probablement associée à un aspect différent du placage. Le fabricant n'est pas responsable des changements de coloris des façades plaquées.

- Le placage se décolore sous l'effet des rayons du soleil, ce qui n'affecte pas sa fonctionnalité et sa durabilité.
- Les normes d'observation des façades de meubles concernent l'évaluation visuelle et les défauts acceptables. L'observation doit être effectuée sous une lumière diffuse à une distance d'environ 1 mètre, perpendiculairement à la façade. Les petits défauts sont admissibles, tels que des rayures jusqu'à 3 mm (si elles sont invisibles à 1 mètre) et des défauts linéaires de chant jusqu'à 2 mm par mètre linéaire, à condition qu'ils ne soient pas visibles à cette distance.

Façades laquées

- Les façades sont laquées exclusivement avec des vernis écologiques à base d'eau.
- Les façades laquées sont réalisées en finition mate selon la palette RAL Hesse Lignal ou Nuancier NCS.
- Les éléments peuvent être laqués sur une ou, sur demande du client, sur deux faces.
- Les façades laquées sont également soumises au processus de patinage.
- Nous laquons également les façades cintrées, moulures, pilastres et panneaux ajourés.
- Nous réalisons également des commandes en dehors de notre offre colorimétrique, cependant les délais et les prix font l'objet d'accords individuels.
- Nous produisons des façades dans toutes les dimensions en respectant les limitations suivantes : 2780 x 1245 mm.
- Épaisseur conforme à la fiche technique du modèle choisi.
- Il faut garder à l'esprit que les couleurs de différents lots de production peuvent légèrement différer les unes des autres, ce qui résulte de la spécificité du produit et ne constitue pas une base de réclamation.

Utilisation et entretien

- Les surfaces doivent être nettoyées avec un chiffon doux en microfibre à l'aide de produits de nettoyage doux tels que de l'eau avec du liquide vaisselle, de l'eau savonneuse, avec une attention particulière, car toute rayure peut endommager la surface de la façade.
- Pour nettoyer les façades, il ne faut pas utiliser de détergents puissants, de solvants, d'éponges dures ni de liquides et pâtes contenant des agents abrasifs, car ils peuvent endommager la surface laquée.
- Les salissures des surfaces des façades par des substances fortement colorantes survenues pendant l'utilisation doivent être enlevées immédiatement.
- Les façades doivent être protégées de l'action directe : de la lumière du soleil, des hautes températures, de l'eau et des solvants, car ils accélèrent le vieillissement naturel des façades.
- En cas d'utilisation d'un four ou d'un lave-vaisselle, il est inadmissible de laisser le lave-vaisselle ou le four avec la porte ouverte après la fin du cycle, car l'exposition fréquente des façades à la vapeur d'eau à haute température entraîne des dommages à la façade et la perte de la garantie. Les effets négatifs de l'exposition à haute température peuvent être atténués en augmentant la distance entre les façades ou en plaçant une baguette de protection entre le four et le bord latéral de la façade adjacente.